



PEINTURE GRAPHITE

Extérieur

Peinture composée de poudre de graphite et d'huile de lin cuite pour toits et gouttières métalliques et parties métalliques en intérieur.

DESTINATION

Extérieur / Intérieur. Les surfaces en métal neuves ou anciennes. Peintes ou non, propres et dégraissées. En intérieur, il est possible de peindre des poutrelles métalliques, il reste néanmoins préférable d'utiliser les finitions INTO.

QUALITÉS

Composée d'huile de lin cuite, de résines naturelles, de poudre de graphite, la peinture graphite protège durablement le métal en extérieur.

COMPOSITION

Huile de lin cuite, résine naturelle, poudre de graphite, solvant purifié, isoparaffine désaromatisé. Sans acrylique ni latex.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – semi-mat, couleur graphite gris foncé,
Densité environ 1,3 kg par litre,
Rendement de 6 à 8m² selon les surfaces,
emps de séchage à 20°C – 4 heures,
Il est possible de diluer la peinture avec le diluant 1166 si nécessaire,
Recouvrable après 5 jours,
Séchage à cœur en 10 jours environ,
Nettoyage des outils : solvant végétal, eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,
Existe en 0,9, 2,7 et 9 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, Brosse ou pinceau à vernir en fibres naturelles (soie de porc).

APPLICATION

La peinture graphite s'applique en 2 couches à 5 jours d'intervalle. La peinture ne contenant pas de siccatif, il est nécessaire de bien laisser sécher à cœur durant 10 jours après la dernière couche. Le séchage est accéléré par la lumière et l'air. Taux d'humidité de l'air en dessous de 80%. La température relative doit être de plus de 10°C, ne pas peindre en plein soleil ou sous la pluie. Il est conseillé de bien remuer la peinture avant et pendant l'utilisation.

TENUE DANS LE TEMPS



Cette peinture a été testée par un laboratoire selon les normes NF EN 13722 et NF EN ISO 2409 pour la tenue dans le temps. Les résultats mettent en avant une très bonne tenue dans le temps (absence d'écaillage et de fissure de film) ainsi qu'une excellente tenue de la teinte dans le temps.

MISE À LA TEINTE

La peinture graphite ne peut être teintée.

MISE EN OEUVRE

Surfaces anciennes

Enlever la poussière, la peinture écaillée et la rouille avec une brosse métallique et un grattoir. La surface peut être traitée avec un anti-rouille écologique avant la pose de la peinture.

Surfaces neuves

La 1ère couche se pose diluée à 20-30% avec le diluant 1166 et la seconde couche se pose pure 5 jours après.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.
Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy. 10/2016

COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/d : 300 g/l

Contient au maximum : 300g/l